




OHLINGER


SÜBR PALACKOZÁSI ÉS TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ

TÁROLÁS




- gyártástól számított 6 hónapon belül felhasználandó
- száraz, jól szellőző helyiségben tárolandó

TÁROLÁS



- idegen szagoktól mentes helyiségben tárolandó

PALACKOZÁS




- kompressziós átmérő: 15,5-16,5 mm
- légter nyomás: -0,3 bar to +0,3 bar
- légter minimum 20 mm

FELHASZNÁLÁS


- felhasználás előtt egy nappal 18-20 Celsius fokon tárolandó
- EN 12726 vagy CE.TIE GME 50.01 szabvány palackok javasoltak. Nem szabvány palackok esetén mindenképpen végezzen próba palackozást!
- A dugók rendszeres karbantartása alapfeltétel
- a dugózópórákat palackozás előtt és közben rendszeresen ellenőrizni kell
- az ütőszög központosított pozícióban
- a dugó alatt kialakuló magas nyomás miatt vákuumpumpa vagy a légter széndioxiddal való inertálása javasolt

PALACKOZÁS UTÁN



- száraz, jól szellőző, szagmentes helyen tárolandó

TOVÁBBI KÉRDÉSEK?



www.vinventions.com

www.cetie.org

by  VINVENTIONS

WWW.VINVENTIONS.COM